

TEKNISKA RIKTVÄRDEN

Ytvikt (g/m ²) ISO 536	65	70	75	80	90	100
Ljushet, % ISO 2470 D65	88	90	90	90	90	90
Opacitet, % ISO 2471	93	94	95	96	97	98
CIE Vithet ISO 11475 D65	110	110	112	112	115	115
Glans, % ISO 8254-1	62	62	63	63	63	63
Bulk, cm ³ /g ISO 534	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
L* ISO 5631 D65	92	93	93	93	93	93
a* ISO 5631 D65	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
b* ISO 5631 D65	-6	-6.5	-6.5	-6.5	-6.5	-6.5

De angivna värdena är riktvärden och variationer förekommer.

Tillverkare
SCA Ortviken, Sverige.

Tryckteknik
HSWO

Papperstyp/Finish
MWC/Gloss

Rulldiametrar
Rullarnas standarddiametrar är 100, 120 och 125 cm.

Rullbredd
Min. 400 mm, max. 2720 mm.

Hylsa
76 och 152 mm.

Banlängd
Ungefär:

g/m ²	65	70	75	80	90	100
Ø 100 cm	14500	13500	12500	11500	10500	9100
Ø 120 cm	21000	19500	18000	17000	16000	13200
Ø 125 cm	23000	21000	19500	18000	16500	14300

Miljö
Bruket är certifierat i enlighet med ISO 9001 och 14001.
"Chain of Custody" i enlighet med FSC och PEFC.

Förpackning
Rullarna är förpackade i polyetenlaminerat kraftpapper med inre rondeller av wellpapp och polyetenbehandlade yttre ändsköldar.

Sampackning
Rullar med mindre än 600 mm bredd sampackas alltid.
Sampackade rullar är rödmarkerade.

Ytans pH-värde
Ytans pH-värde är >6.

För information om färgprofiler, kontakta teknisk kundtjänst vid säljkontoret.

Rev. 2019-05-10
SE

För ytterligare information samt prover vänligen kontakta oss:

SCA Ortviken
Box 846
SE-851 23 Sundsvall