

## TEKNISKA RIKTVÄRDEN

Ytvikt (g/m <sup>2</sup> ) ISO 536	51	54	57	60	65	70	80
<b>Ljushet, %</b> ISO 2470 D65	76	76	78	78	78	78	78
<b>Opacitet, %</b> ISO 2471	90	91	92	92.5	94	95	96
<b>Glans, %</b> ISO 8254-1	43	46	48	50	51	52	52
<b>Bulk, cm<sup>3</sup>/g</b> ISO 534	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
<b>L*</b> ISO 5631 D65	89	89	90	90	91	91	91
<b>a*</b> ISO 5631 D65	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3
<b>b*</b> ISO 5631 D65	-0.3	-0.3	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0

De angivna värdena är riktvärden och variationer förekommer.

### Tillverkare

SCA Ortviken, Sverige.

### Tryckteknik

HSWO

### Papperstyp/Finish

LWC/Gloss

### Rulldiametrar

Rullarnas standarddiametrar är 100, 120 och 125 cm.

### Rullbredd

Min. 400 mm, max. 2860 mm.

### Hylsa

76 och 152 mm.

### Banlängd

Ungefär:

g/m <sup>2</sup>	51	54	57	60	65	70	80
Ø 100 cm	16000	15 500	15 000	14 000	13 000	12 200	11 000
Ø 120 cm	24000	22 500	21 500	20 500	18 000	17 700	16 000
Ø 125 cm	26500	24 500	23 500	22 000	19 000	19 100	18 000

För ytterligare information samt prover vänligen kontakta oss:

SCA Ortviken  
Box 846  
SE-851 23 Sundsvall

### Miljö

Bruket är certifierat i enlighet med ISO 9001 och 14001.  
"Chain of Custody" i enlighet med FSC och PEFC.

### Förpackning

Rullarna är förpackade i polyetenlaminerat kraftpapper med inre rondeller av wellpapp och polyetenbehandlade yttre ändsköldar.

### Sampackning

Rullar med mindre än 600 mm bredd sampackas alltid.  
Sampackade rullar är rödmarkerade.

### Ytans pH-värde

Ytans pH-värde är >6.

För information om färgprofiler, kontakta teknisk kundtjänst vid säljkontoret.

Rev. 2018-09-06

SE