

TEKNISKA RIKTVÄRDEN

Ytvikt (g/m ²) ISO 536	60	65	70	75	80	90	100
Ljushet, % ISO 2470 D65	90	90	91	92	92	93	93
Opacitet, % ISO 2471	92	93	94.5	95	96	97	98
CIE Vithet ISO 11475 D65	108	108	108	112	112	115	115
Glans, % ISO 8254-1	35	35	35	35	35	35	35
Bulk, cm ³ /g ISO 534	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
L* ISO 5631 D65	92	92	93	93	93	93	93
a* ISO 5631 D65	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8
b* ISO 5631 D65	-5.5	-5.5	-6.0	-6.5	-6.5	-7.0	-7.0

De angivna värdena är riktvärden och variationer förekommer.

Tillverkare
SCA Ortviken, Sverige.

Tryckteknik
HSWO

Papperstyp/Finish
MWC/Silk

Rulldiametrar
Rullarnas standarddiametrar är 100, 120 och 125 cm.

Rullbredd
Min. 400 mm, max. 2720 mm.

Hylsa
76 och 152 mm.

Banlängd
Ungefär:

g/m ²	60	65	70	75	80	90	100
Ø 100 cm	14000	12900	12000	11200	10400	9300	8600
Ø 120 cm	20100	18600	17300	16100	15000	13400	12400
Ø 125 cm	21900	20200	18800	17500	16300	14500	13500

För ytterligare information samt prover vänligen kontakta oss:

SCA Ortviken
Box 846
SE-851 23 Sundsvall

Miljö

Bruket är certifierat i enlighet med ISO 9001 och 14001.
"Chain of Custody" i enlighet med FSC och PEFC.

Förpackning

Rullarna är förpackade i polyetenlaminerat kraftpapper med inre rondeller av wellpapp och polyetenbehandlade yttre ändsköldar.

Sampackning

Rullar med mindre än 600 mm bredd sampackas alltid.
Sampackade rullar är rödmarkerade.

Ytans pH-värde

Ytans pH-värde är >6.

För information om färgprofiler, kontakta teknisk kundtjänst vid säljkontoret.

Rev. 2019-11-27
SE