

## TEKNISKA RIKTVÄRDEN

<b>Ytvikt (g/m<sup>2</sup>)</b> ISO 536	<b>49</b>	<b>52</b>
<b>Ljushet, %</b> ISO 2470 D65	72	72
<b>Opacitet, %</b> ISO 2471	91	92
<b>Bulk, cm<sup>3</sup>/g</b> ISO 534	1.6	1.6
<b>L*</b> ISO 5631 D65	88.4	88.4
<b>a*</b> ISO 5631 D65	-1.2	-1.2
<b>b*</b> ISO 5631 D65	2.6	2.6

De angivna värdena är riktvärden och variationer förekommer.

### Tillverkare

SCA Ortviken, Sverige.

### Tryckteknik

CSWO, HSWO

### Papperstyp/Finish

UMI

### Rulldiametrar

Rullarnas standarddiametrar är 100, 115 och 125 cm.

### Rullbredd

Min. 370 mm, max. 2860 mm.

### Banlängd

Ungefär:

g/m <sup>2</sup>	49	52
Ø 100 cm	11 200	10 700
Ø 115 cm	11 200	14 100
Ø 125 cm	17 600	16 800

### Miljö

Bruket är certifierat i enlighet med ISO 9001 och 14001.  
"Chain of Custody" i enlighet med FSC och PEFC.

### Förpackning

Rullarna är förpackade i polyetenlaminerat kraftpapper med inre rondeller av wellpapp och polyetenbehandlade yttre ändsköldar.

### Sampackning

Rullar med mindre än 600 mm bredd sampackas alltid.  
Sampackade rullar är rödmarkerade.

### Ytans pH-värde

Ytans pH-värde är >6.

**För information om färgprofiler**, kontakta teknisk kundtjänst vid säljkontoret.

Rev. 2018-03-21  
SE

För ytterligare information samt prover vänligen kontakta oss:

SCA Ortviken  
Box 846  
SE-851 23 Sundsvall