

TEKNISKA RIKTVÄRDEN

| | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ytvikt (g/m²) ISO 536 | 48 | 52 | 55 | 60 |
| Ljushet, % ISO 2470 D65 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Opacitet, % ISO 2471 | 91 | 92 | 93 | 94 |
| Bulk, cm³/g ISO 534 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| L* ISO 5631 D65 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 |
| a* ISO 5631 D65 | -1.5 | -1.5 | -1.5 | -1.5 |
| b* ISO 5631 D65 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |

De angivna värdena är riktvärden och variationer förekommer.

Tillverkare

SCA Ortviken, Sverige.

Tryckteknik

CSWO, HSWO

Papperstyp/Finish

UMI

Rulldiametrar

Rullarnas standarddiametrar är 100, 115 och 125 cm.

Rullbredd

Min. 370 mm, max. 2860 mm.

Hylsa

76 och 152 mm.

Banlängd

Ungefär:

| g/m ² | 48 | 52 | 55 | 60 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|
| Ø 100 cm | 11 200 | 10 700 | 10 000 | 9 200 |
| Ø 115 cm | 14 900 | 14 100 | 13 300 | 12 200 |
| Ø 125 cm | 17 600 | 16 700 | 15 700 | 14 400 |

Miljö

Bruket är certifierat i enlighet med ISO 9001 och 14001. "Chain of Custody" i enlighet med FSC och PEFC.

Förpackning

Rullarna är förpackade i polyetenlaminerat kraftpapper med inre rondeller av wellpapp och polyetenbehandlade yttre ändsköldar.

Sampackning

Rullar med mindre än 600 mm bredd sampackas alltid. Sampackade rullar är rödmarkerade.

Ytans pH-värde

Ytans pH-värde är >6.

För information om färgprofiler, kontakta teknisk kundtjänst vid säljkontoret.

Rev. 2018-09-06

SE

För ytterligare information samt prover vänligen kontakta oss:

SCA Ortviken
Box 846
SE-851 23 Sundsvall