

Tekniska riktvärden

Ytvikt (g/m ²) ISO 536	48	52	55	60
Ljushet, % ISO 2470 D65	75	75	75	75
Opacitet, % ISO 2471	91	92	93	94
Bulk, cm ³ /g ISO 534	1.6	1.5	1.5	1.5
L* ISO 5631 D65	88.9	88.9	88.9	88.9
a* ISO 5631 D65	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5
b* ISO 5631 D65	1.1	1.1	1.1	1.1

De angivna värdena är riktvärden och variationer förekommer.

Tillverkare

SCA Ortviken, Sverige.

Användningsområden

Obestruket offsetpapper med hög upplevd vithet för krävande fyrfärgstryck. I första hand ämnat för högkvalitativa bilagor och magasin av tidningskaraktär. Passar också för reklamtryck i såväl coldset som heatset web offset.

Rulldiametrar

Rullarnas standarddiametrar är 100, 115 och 125 cm.

Rullbredd

Min. 370 mm, max. 2860 mm

Hylsa

76 och 152 mm.

Banlängd

Ungefär:

g/m ²	48	52	55	60
Ø 100 cm	11 200	10 700	10 000	9 200
Ø 115 cm	14 900	14 100	13 300	12 200
Ø 125 cm	17 600	16 700	15 700	14 400

Miljö

Bruket är certifierat i enlighet med ISO 9001 och 14001.

"Chain of Custody" i enlighet med FSC och PEFC.

Förpackning

Rullarna är förpackade i polyetenlaminerat kraftpapper med inre rondeller av wellpapp och polyetenbehandlade yttre ändsköldar.

Sampackning

Rullar med mindre än 600 mm bredd sampackas alltid. Sampackade rullar är rödmarkerade.

Ytans pH-värde

Ytans pH-värde är >6.

För information om färgprofiler, kontakta teknisk kundtjänst vid säljkontoret.

Rev.2018-09-06

För ytterligare information samt prover vänligen kontakta oss:

SCA ORTVIKEN

SCA Graphic Sundsvall AB

Box 846

SE-851 23 SUNDSVALL

www.sca.com/publicationpapers