

Tekniska riktvärden

Ytvikt (g/m ²) ISO 536	54	57	60	65	70
Ljushet, % ISO 2470 D65	83	83	83	83	83
Opacitet, % ISO 2471	93	93.5	94	95	96
Bulk, cm ³ /g ISO 534	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
CIE Vitthet ISO 11476 D65	100	100	100	100	100
L* ISO 5631 D65	89	89	89	89	89
a* ISO 5631 D65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
b* ISO 5631 D65	-4.5	-4.5	-4.5	-4.5	-4.5

De angivna värdena är riktvärden och variationer förekommer.

Tillverkare

SCA Ortviken, Sverige.

Användningsområden

Superljusst bulkigt obestruket papper. Framtaget för högkvalitativa bilagor, magasin, reklamblad och direktreklam. Passar i såväl coldset som heatset web offset.

Rulldiametrar

Rullarnas standarddiametrar är 100, 120 och 125 cm.

Rullbredd

Min. 370 mm, max. 2860 mm

Hylsa

76 och 152 mm.

Banlängd

Ungefär:

g/m ²	54	57	60	65	70
Ø 100 cm	10 000	9 800	9 100	8 500	8 000
Ø 120 cm	14 400	14 100	13 200	12 300	11 500
Ø 125 cm	15 700	15 300	14 300	13 300	12 500

Miljö

Bruket är certifierat i enlighet med ISO 9001 och 14001. "Chain of Custody" i enlighet med FSC och PEFC.

Förpackning

Rullarna är förpackade i polyetenlaminerat kraftpapper med inre rondeller av wellpapp och polyetenbehandlade yttre ändsköldar.

Sampackning

Rullar med mindre än 600 mm bredd sampackas alltid. Sampackade rullar är rödmarkerade.

Ytans pH-värde

Ytans pH-värde är >6.

För information om färgprofiler, kontakta teknisk kundtjänst vid säljkontoret.

Rev. 2018-09-06

För ytterligare information samt prover vänligen kontakta oss:

SCA ORTVIKEN

SCA Graphic Sundsvall AB

Box 846

SE-851 23 SUNDSVALL

www.sca.com/publicationpapers