

## TEKNISKA RIKTVÄRDEN

Ytvikt (g/m <sup>2</sup> ) ISO 536	54	57	60	65	70
Ljushet, % ISO 2470 D65	83	83	83	83	83
Opacitet, % ISO 2471	93	93.5	94	95	96
Bulk, cm <sup>3</sup> /g ISO 534	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
CIE Vitthet ISO 11475 D65	100	100	100	100	100
L* ISO 5631 D65	89	89	89	89	89
a* ISO 5631 D65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
b* ISO 5631 D65	-4.5	-4.5	-4.5	-4.5	-4.5

De angivna värdena är riktvärden och variationer förekommer.

### Tillverkare

SCA Ortviken, Sverige.

### Tryckteknik

CSWO, HSWO

### Papperstyp/Finish

Super Bright and Bulky

### Rulldiametrar

Rullarnas standarddiametrar är 100, 120 och 125 cm.

### Rullbredd

Min. 370 mm, max. 2860 mm.

### Hylsa

76 och 152 mm.

### Banlängd

Ungefär:

g/m <sup>2</sup>	54	57	60	65	70
Ø 100 cm	10 900	10 200	9 900	9 100	8 400
Ø 120 cm	15 600	14 800	14 300	13 100	12 100
Ø 125 cm	17 000	16 000	15 500	14 200	13 100

För ytterligare information samt prover vänligen kontakta oss:

SCA Ortviken  
Box 846  
SE-851 23 Sundsvall

### Miljö

Bruket är certifierat i enlighet med ISO 9001 och 14001.  
"Chain of Custody" i enlighet med FSC och PEFC.

### Förpackning

Rullarna är förpackade i polyetenlaminerat kraftpapper med inre rondeller av wellpapp och polyetenbehandlade yttre ändsköldar.

### Sampackning

Rullar med mindre än 600 mm bredd sampackas alltid.  
Sampackade rullar är rödmarkerade.

### Ytans pH-värde

Ytans pH-värde är >6.

För information om färgprofiler, kontakta teknisk kundtjänst vid säljkontoret.

Rev. 2018-09-06

SE