

TEKNISKA RIKTVÄRDEN

Ytvikt (g/m²) ISO 536	45	49
Ljushet, % ISO 2470 D65	62	62
Opacitet, % ISO 2471	94	95
Bulk, cm³/g ISO 534	1.6	1,6
L* ISO 5631 D65	85	85
a* ISO 5631 D65	-1.2	-1.2
b* ISO 5631 D65	3.9	3.9

De angivna värdena är riktvärden och variationer förekommer.

Tillverkare

SCA Ortviken, Sverige.

Tryckteknik

CSWO, HSWO

Papperstyp/Finish

UMI

Rulldiametrar

Rullarnas standarddiametrar är 100, 120 och 125 cm.

Rullbredd

Min. 370 mm, max. 2860 mm.

Banlängd

Ungefär:

g/m ²	45	49
Ø 100 cm	11 900	11 100
Ø 120 cm	17 100	15 900
Ø 125 cm	18 600	17 300

Miljö

Bruket är certifierat i enlighet med ISO 9001 och 14001.
"Chain of Custody" i enlighet med FSC och PEFC.

Förpackning

Rullarna är förpackade i polyetenlaminerat kraftpapper med inre rondeller av wellpapp och polyetenbehandlade yttre ändsköldar.

Sampackning

Rullar med mindre än 600 mm bredd sampackas alltid.
Sampackade rullar är rödmarkerade.

Ytans pH-värde

Ytans pH-värde är >6.

För information om färgprofiler, kontakta teknisk kundtjänst vid säljkontoret.

Rev. 2018-09-06

SE

För ytterligare information samt prover vänligen kontakta oss:

SCA Ortviken
Box 846
SE-851 23 Sundsvall