

TEKNISKA RIKTVÄRDEN

Ytvikt (g/m ²) ISO 536	70	75	80
Ljushet, % ISO 2470 D65	86	86	86
Opacitet, % ISO 2471	96	96	97
Bulk, cm³/g ISO 534	1.4	1.4	1.4
CIE Vitthet ISO 11475 D65	105	105	105
L* ISO 5631 D65	91	91	91
a* ISO 5631 D65	0.2	0.2	0.2
b* ISO 5631 D65	-6	-6	-6

De angivna värdena är riktvärden och variationer förekommer.

Tillverkare

SCA Ortviken, Sverige.

Tryckteknik

CSWO, HSWO

Papperstyp/Finish

Fine Wood containing Paper

Rulldiametrar

Rullarnas standarddiametrar är 100, 120 och 125 cm.

Rullbredd

Min. 370 mm, max. 2860 mm.

Hylsa

76 och 152 mm.

Banlängd

Ungefär:

g/m ²	70	75	80
Ø 100 cm	8 400	7 600	7 200
Ø 120 cm	12 000	10 900	10 400
Ø 125 cm	13 100	11 900	11 300

För ytterligare information samt prover vänligen kontakta oss:

SCA Ortviken
Box 846
SE-851 23 Sundsvall

Miljö

Bruket är certifierat i enlighet med ISO 9001 och 14001. "Chain of Custody" i enlighet med FSC och PEFC.

Förpackning

Rullarna är förpackade i polyetenlaminerat kraftpapper med inre rondeller av wellpapp och polyetenbehandlade yttre ändsköldar.

Sampackning

Rullar med mindre än 600 mm bredd sampackas alltid. Sampackade rullar är rödmarkerade.

Ytans pH-värde

Ytans pH-värde är >6.

För information om färgprofiler, kontakta teknisk kundtjänst vid säljkontoret.

Rev. 2018-09-06

SE